

Antikorozijska ulja

FAMCORTIL[®] 235

FAMCORTIL[®] 235 je zaštitni antikorozivni proizvod izrađen od selektivno rafinisanog mineralnog ulja, inhibitora korozije kao i komponenata za podmazivanje, penetriranje i povećanje prionljivosti za metalne površine.

PREDNOSTI

- Na zaštićenim površinama, nakon nanošenja proizvoda, ostaje uljni, jako prionljiv, tanak, svetlo smeđi zaštitni film,
- Film se odlikuje odličnom sposobnošću zaštite u uslovima povišene vlažnosti atmosfere.
- Niska tačka tečenja omogućava, da se pored zaštite, ovaj proizvod koristi i za podmazivanje zaštićenih sklopova i uređaja i na niskim temperaturama (do -35°C)

NIVO KVALITETA

FAM FSP 22802
ISO-L-RDD

MIL-C-22 235 A

PRIMENA

FAMCORTIL[®] 235 se koristi za antikorozijsku zaštitu i podmazivanje delova, sklopova i mehanizama. Takođe se primenjuje za zaštitu alata i hladno valjanih limova, traka i profila kod unutrašnjeg skladištenja.

FAMCORTIL[®] 235 se nanosi na čiste površine: potapanjem, raspršivanjem ili premazivanjem u širokom temperaturnom intervalu (od -35°C do +50°C). Ukoliko se nanošenje vrši raspršivanjem, pomoću kompresora, neophodno je da radni pritisak bude minimum 4 bara. Zaštitni film, kod sklopova i uređaja, nije neophodno uklanjati pred proces montaže jer će isti podmazno delovati dok ne stigne ulje za podmazivanje na to mesto.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE	JEDINICE	FAMCORTIL[®] 235	METODE
Tačka paljenja	°C	Min.160	SRPS EN ISO 2592
Kinematska viskoznost na 40°C	mm ² /s	Min.40	SRPS ISO 3104
Kinematska viskoznost na 100°C	mm ² /s	Min. 6	SRPS ISO 3104
Tačka stinjanja	°C	Max.-35	SRPS ISO 3016

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u zatvorenom prostoru. Ne skladištiti na povišenim temperaturama, kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju, niti na temperaturama ispod 5°C. Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na okolinu i potrebne mere prilikom skladištenja



PAKOVANJE

Plastični kanisteri od 20 kg i limene bačve od 180 kg.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.



decembar, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Jug Bogdanova 42 • 37000 Kruševac • Srbija
Tel. ++381 37 422078; 423261 • Fax. ++ 381 37 426241; 424008
www.fam.rs