

## Sredstvo za transformaciju korozije Kiselo sredstvo

# FAMSKIN<sup>®</sup> ROST

**FAMSKIN<sup>®</sup> ROST** je tečno sredstvo za uklanjanje površinskih, oksidnih slojeva i transformaciju naslaga rđe na čeličnim površinama. Kombinacija odabranih i pogodnih, tehnologijom ukomponovanih komponenti, obezbeđuju sredstvu željenu efikasnost i delotvornost.

### PREDNOSTI

- Odstranjuje i transformiše koroziju, a ne napada osnovni metal,
- Nakon reakcije sa rđom, ostavlja neutralan i stabilan fosfatni-organokompleksni sloj,
- Blokira žarišta korozije i priprema površinu čelika za bolju prionjivost boje ili uljnog antikoroziivnog premaza.

### NIVO KVALITETA

FAM FSP 23191

### PRIMENA

**FAMSKIN<sup>®</sup> ROST** se primenjuje za tretiranje čeličnih korodiranih površina kod kojih se ne može koristiti klasičan postupak peskarenja za čišćenje površina kao:

- gabaritne čelične konstrukcije mostova, cevi, instalacija i slično,
- lokalno korodirane površine kod automobila, kada, bojlera i dr.,
- sitniji delovi, šrafovska roba i sl.

Tako se sitniji delovi mogu potapati u sredstvo, na veće delove ili površine sa lokalnom korozijom sredstvo se nanosi ručno: četkom, krpom ili sunđerom. U postupku obrade korodiranih površina iste je potrebno prethodno odmastiti i odstraniti slabo vezanu koroziju i nečistoću.

Višak neizreagovanog sredstva ukloniti prebrisavanjem ili isprati vodom. Delovi koji se naknadno zaštićuju antikoroziivnim uljem poželjno je isprati sa 4%-tnim rastvorom **FAMSKIN<sup>®</sup> ABT 13**. Obradene i osušene površine mogu se bojiti.

### TIPIČNE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE	JEDINICE	<b>FAMSKIN<sup>®</sup> ROST</b>	METODE
Izgled	-	bistra tečnost	Vizuelno
Gustina na 20°C	g/ml	1.120	SRPS EN ISO 3675
pH koncentrata	-	1.5	SRPS H.Z1.111
Delovanje na metale	-	Ne deluje na bakar i mesing Al blago deluje	FAM MO 2250
Preporučena koncentracija za primenu	%	100	-

### UPOZORENJE

S obzirom da je sredstvo kiselog karaktera pH=1,50 i spada u IV grupu OTROVA prilikom manipulacije sa istim treba uzeti u obzir sve zaštitne mere koje važe za rad sa materijalima koje nagrizaju (zaštitne rukavice i naočare).

U dužem kontaktu sa lakim i obojenim metalima može da šteti.

decembar, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Jug Bogdanova 42 • 37000 Kruševac • Srbija

Tel. ++381 37 422078; 423261 • Fax. ++ 381 37 426241; 424008

www.fam.rs

### SKLADIŠTENJE

Skladištiti u zatvorenom prostoru. Ne skladištiti na povišenim temperaturama, kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju, niti na temperaturama ispod 5°C. Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na okolinu i potrebne mere prilikom skladištenja

### PAKOVANJE

Plastične kanisteri od 20 kg i 50 kg.

---

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

