

Režno ulje - aktivno ISO L-MHF

SG[®] 00

SG[®] 00 je aktivno režno ulje za obradu metala koje sadrži rafinisano mineralno ulje, mazive dodatke, visokopritisne (EP) aditive, inhibitore korozije i antihabajuće (AW) aditive.

PREDNOSTI

- Upotreba naprednih aditiva omogućava mazivost pri visokim pritiscima i smanjeno habanje alata,
- Dobra prionljivost na metalne površine,
- Dobro odvođenje strugotine iz zone rezanja,
- Dobra oksidaciona stabilnost i filtrabilnost produžuje vek proizvoda,
- Niska tendencija dimljenja/stvaranja magle,
- Dobra svojstva antikorozijske zaštite garantuju međuoperacionu zaštitu,
- Velika tačnost predmeta obrade,
- Maksimalno iskorišćenje alata,
- Visok kvalitet obrađene površine.

NIVO KVALITETA

ISO 6743-7, L-MHF,
ISO/TS 12927

PRIMENA

SG[®] 00 je aktivno režno ulje namenjeno za operacije struganja, rezanja, bušenja, sečenja, razvrtanja. Preporučuje se za individualne mašine i centralne sisteme.

Vrsta obrade	Sivi liv	Niskolegirani čelici	Viskolegirani čelici	Obojeni metali i legure	Laki metali i legure
Glodanje	*	**	**	-	-
Duboko bušenje	*	*	*	-	-
Sečenje	*	**	**	-	-
Struganje	*	**	**	-	-
Bušenje	*	**	**	-	-
Profilno bušenje	*	**	**	-	-
Proizvodnja zupčanika	*	**	**	-	-

** prihvatljivo, * zadovoljava, - ne zadovoljava

SADRŽAJ ADITIVA

Estri	Sumpor		P	Ca	Zn	Cl
	aktivan	neaktivan				
+	+	-	+	+	+	+

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE	JEDINICE	VREDNOST	METODE
Izgled	-	bistro	Vizuelano
Gustina na 15°C	g/ml	0,870	EN ISO 3675
Kinematska viskoznost na 40°C	mm ² /s	17	ISO 3104
Tačka paljenja	°C	min 180	EN ISO 2592
Korozija na bakru (100°C/3h)	stepen	4c	EN ISO 2160
Korozija na čeliku	-	bez	ISO 7120
EP test (Four ball metoda) - tačka svarivanja	N	3150	ASTM D 2783
AW test (Four ball metoda) - prečnik habanja	mm	0,60	ASTM D 4172

Koeficijent trenja u zoni rezanja: $\mu = 0,107 - 0,124$

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo skupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju, niti na temperaturama ispod 0°C.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na okolinu i potrebne mere prilikom skladištenja.

PAKOVANJE

Plastične kante od 20 L, limene bačve od 180 kg.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.