

Литиевая смазка с твёрдыми добавками ISO L-XCCHB 2

FOR[®] 21MS

FOR[®] 21MS: литиевая ЭП смазка на базе твёрдых смазочных добавок, которые увеличивают сопротивление смазочной плёнки к высоким давлениям.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная коллоидная и окислительная стабильность,
- Высокий уровень защиты смазываемого узла от коррозии и ржавчины,
- Отличная смазочная способность при высоких и ударных нагрузках в области повышенных рабочих температур,
- Хорошо выносит повышенные давления,
- Хорошее сопротивление на влияние воды и влаги.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ISO 6743-9: L-X CCHB 2

DIN 51 502: :KPF 2K-30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Горнодобывающая, строительная механизация
- Сталелитейные заводы
- Технологические станки

ПРИМЕНЕНИЕ

FOR[®] 21MS смазка применяется для смазки машинных узлов и элементов, находящихся под влиянием высоких ударных нагрузок и повышенных рабочих температур.

Особенно применяется для смазки сильно нагруженных зубчатых муфт, круглых запястных, скользящих механизмов, осевых и скользящих подшипников, подшипников на конти ливах, прокатах, подшипниках на многотонных прессах, направляющих, карданных швах и других узлах.

- Температурный диапазон применения: -30 до +130°C

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристики	единицы	FOR [®] 21MS	методы
Цвет		чёрный	визуальный
Тип мыла/Загуститель	-	Литиевое мыло	-
NLGI градация		2	DIN 51 18
Рабочее проникновение при 25°C, 60 цикл.	мм/10	280	SRPS ISO 2137
Температура каплепадения	°C	190	SRPS ISO 2176
Кинематическая вязкость бызового масла при 40°C	мм ² /с	ca 115	SRPS ISO 3104
Окислительная стабильность 100ч/100°C	kPa	25	ASTM D 942
Выделение масла, 168ч/40°C	%	5	BS 2000/121
Постоянность к воде, 90°C	оценка	1	DIN 51 807/1

декабрь, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия

Тел. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008

www.fam.rs



EMCOR тест,168ч,дестил.вода	оценка	0/0	DIN 51 802
Нагрузка при сварке	N	6000	ASTM D 2596
Температура применения	°C	-30 до +130	

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытом помещении, защищённом от непосредственного влияния солнца и влаги, что дальше от источника возгорания. Рекомендуемая температура хранения: - 5°C до +25°C.

Все необходимые рекомендации можно найти в Паспорте безопасности продукта: данные о возможных опасностях, предупреждениях и мерах оказания первой помощи, а также и влиянии на окружающую среду и необходимые меры в процессе хранения и употребления.

УПАКОВКА

Коробки (0.4; 0.8; 4 и 20) кг и жестяные бочки - 180 кг.

Данные ориентировочные, производитель задерживает за собой право изменений с целью улучшения качества продукции.



декабрь, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия

Тел. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008

www.fam.rs